



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 13/10/2020

RIGENERA FANALI – VERNICE RINNOVANTE PER FARI OPACIZZATI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0015
Nome commerciale	RIGENERA FANALI- SPRAY RINNOVANTE E LUCIDANTE PER FARI OPACIZZATI
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA TRATTATA
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido incolore
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica trattata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min.
RESISTENZA	Alla luce, all'ingiallimento, ad olii di motori, detergenti, benzina

DESCRIZIONE PRODOTTO:

SPRAY RINNOVANTE E LUCIDANTE PER FARI OPACIZZATI: elimina graffi e striature dai fari in plastica di macchine e moto conservandone l'originale brillantezza. Risultato professionale.

FUNZIONE ANTI UV: dona lucentezza e brillantezza resistendo ai raggi ultravioletti senza ingiallire

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale.

Alta resistenza a graffi, colpi, urti e raggi UV.

Resistente al lavaggio.

Elevata aderenza al supporto.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego:

Fari di macchine e moto: per ridare la naturale brillantezza, lucidità e luminosità ai fari opacizzati

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Smontare il fanale o delimitare con nastro di carta l'area attorno al faro, per evitare di intaccare guarnizioni e carrozzeria. Bagnare la superficie del fanale utilizzando uno spruzzino contenente acqua. Carteggiare con carta abrasiva grana 400 per rimuovere lo sporco più superficiale e l'ossido. Per effettuare una levigazione più profonda e rendere omogenea la superficie carteggiare ulteriormente con carta abrasiva grana 600 e successivamente con grana 1200, mantenendo sempre bagnata la superficie del fanale. Pulire accuratamente con alcool. Completare l'operazione utilizzando RINNOVA FANALI, dando una seconda mano a distanza di 5 minuti. Per un miglior utilizzo spruzzare un paio di volte a vuoto e per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.