



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA PARAURTI E PROTEZIONI IN PLASTICA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0442
Nome commerciale	VERNICE PER PARAURTI E PROTEZIONI IN PLASTICA
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad oli di motori, detergenti, alla benzina.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Per rinnovare completamente il colore dei paraurti o personalizzare a piacere SPOILERS, FASCE LATERALI e tutte le PARTI IN PLASTICA esterne dell'auto o di altri oggetti. La sua formulazione consente il massimo ancoraggio a supporti in plastica senza la richiesta di speciali primers ancoranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massimo aggrappaggio a supporti in plastica senza richiesta di speciali primers ancoranti.

Elevata durezza superficiale.

Alta resistenza a graffi, olpi e urti.

Ottima copertura.

ATTENZIONE: per i paraurti di nuova generazione è assolutamente necessario usare il PRIMER per PLASTICHE TALKEN COLOR prima della verniciatura.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: per la verniciatura e il ritocco di paraurti, spoilers, fasce laterali e tutte le parti in plastica della vettura.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.